

## ПЛЕНКА KONFLEX ДЛЯ ЛАМИНИРОВАНИЯ

Самоклеящаяся плёнка Konflex для холодной ламинации предназначена для защиты изображения от негативных внешних воздействий: УФ излучений, механических повреждений и истираний. Материалы, покрытые пленкой Konflex, дольше сохраняют внешний вид (срок службы от полугода) цвет и чистоту. Плёнка абсолютно прозрачна, поэтому покрытое изображение остаётся таким же красочным и детализированным. С помощью плёнки можно обрабатывать виниловые материалы, синтетическую фотобумагу, пенокартон, стекло, латексную печатную продукцию.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ /  
ДЛЯ СВЕТОВЫХ КОРОБОВ / ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НАПОЛЬНЫХ  
ПОКРЫТИЙ



**БЫСТРЫЙ МОНТАЖ – НЕ ТРЕБУЕТ РАЗОГРЕВА  
ОБОРУДОВАНИЯ**



**ВЫСОКАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ**



**СОХРАННОСТЬ И УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА ГРАФИКИ**



**СРОК СЛУЖБЫ – ОТ 6 МЕСЯЦЕВ**



**ИЗНОСТОЙКОСТЬ**

Пленка	Толщина, мкм	80
	Прозрачность, %	100
	Поверхность	матовая / глянцевая
	Растяжение на разрыв, %	≥100 (продольное) / ≥70 (поперечное)
	Предельное усилие на разрыв, N/25 мм	40-50 (продольное)/ 35-45 (поперечное)
	Устойчивость размеров, %	≤1.0 (продольная)/ ≤0.7 (поперечная)

Клей	Тип	перманентный
	Начальная адгезия, согласно стандартам GB4852/JIS Z0237	≥8#
	Фиксация	≥26
	Прочность на отрыв, N/25мм	10-13
	Тип	бумага, мелованная с одной стороны

Подложка	Плотность, г/м <sup>2</sup>	140
	Тип	бумага, мелованная с одной стороны

Размеры рулонов, м	1,06 / 1,27 / 1,37 / 1,52 / 2,00 * 50
Темпер. эксплуатации, °С	от -20 до 65
Срок хранения	12 месяцев
Тип печатающих чернил	сольвентные, экосольвентные, УФ

\*Приведенные данные являются усредненными результатами испытаний и не должны использоваться в целях судебного разбирательства или гарантии.

По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам – специалисты ТД «Конфлекс» учтут все пожелания и выполнят ваш заказ максимально быстро и качественно.